

ActiSeal

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

ActiSeal es un sellador de bentonita sódica aplicable con llana, formulado a base de bentonita sódica y caucho butílico. Gracias a su consistencia de grasa espesa, ActiSeal es adecuado para diversas aplicaciones de preparación de superficies, taponamiento de huecos y resolución de detalles de impermeabilización. En contacto con el agua, ActiSeal se hincha y sella. ActiSeal está formulado para su uso sobre hormigón estructural, obra de fábrica y la mayoría de las superficies metálicas.

USOS TÍPICOS

- Masilla de sellado: remates de la impermeabilización, detalles de continuidad, etc.
- Capa de regularización: para rellenar/nivelar superficies irregulares del soporte, etc.
- Relleno de oquedades: para pequeños defectos del soporte de hormigón.

EMBALAJE

ActiSeal: 25 kg (en cubo de 20 litros), 32 cubos por europalé (capas 3+2+3).

Rendimiento

Media caña de 40 mm x 40 mm = 20 metros lineales por cubo

Banda de 5 mm x 50 mm = 69 metros lineales por cubo

ALMACENAMIENTO

Todos los productos deben almacenarse en lugar seco y cubierto, alejados de fuentes de calor directo y protegidos de posibles daños o del contacto prematuro con el agua. Antes de su uso, conserve el producto a una temperatura superior a 4 °C.

SALUD Y SEGURIDAD

Consulte siempre la ficha de datos de seguridad antes de su uso o póngase en contacto con el fabricante.

APLICACIÓN

General: todas las superficies que vayan a recibir ActiSeal deben estar secas y libres de suciedad, grasa, óxido, aceite, agentes de curado u otros contaminantes. Aplique ActiSeal antes de instalar la membrana impermeabilizante, salvo que un detalle específico aprobado indique otra cosa. ActiSeal puede aplicarse sobre superficies de hormigón estructural en cuanto se haya retirado el encofrado.

LIMITACIONES

- ActiSeal no está diseñado para funcionar como sellador de juntas de dilatación.
- ActiSeal no es un adhesivo.
- ActiSeal no debe quedar expuesto durante periodos prolongados antes del hormigonado o del relleno.
- Utilice ActiSeal únicamente en aplicaciones con un confinamiento adecuado. El relleno debe realizarse con materiales bien graduados y totalmente compactables.

NOTA TÉCNICA

Esta ficha técnica tiene carácter meramente orientativo y puede no ser adecuada para determinadas condiciones. Las condiciones de uso escapan a nuestro control, por lo que no podemos garantizar los resultados que se obtengan. La información facilitada era correcta en la fecha de publicación. No obstante, trabajamos para mejorar continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho a modificar sus especificaciones. Para obtener la información más reciente, póngase en contacto con GDA.